FICHE TECHNIQUE



BASE FAÇADES

ACRYLIQUES 100% - BASE EAU

PEINTURE POLYMERE EXTRA-MAT SPÉCIALE FAÇADES

DESCRIPTION

Enduit lisse pour décoration de façades, avec une excellente adhérence aux matériaux utilisés dans le bâtiment, à base de dispersion acrylique résistante aux alcalis et aux agents atmosphériques. C'est un produit de facile application, qui ne présente pas d'odeurs désagréables, avec une excellente résistance au frottement humide, dureté, adhérence et à la formation de moisissure sur la peinture. Il est conçu pour obtenir des finitions lisses parfaites avec l'exigence maximale quant à la résistance, dureté et durabilité. Excellente protection face à la carbonatation du béton.

Disponibilité de trois produits de base avec différentes concentrations en pigments (BASE P, BASE D, BASE TR) pour la formulation des couleurs dans le système teintométrique. Les pigments utilisés doivent être résistants à l'extérieur et à l'alcalinité.

USAGES RECOMMANDÉS

Spécialement recommandé pour son application en structure de béton brut de décoffrage, coffrage, piliers, pièces de pierre artificielle et structures de béton préfabriqué. Conseillé autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

PROPRIÉTÉS

- Grande résistance et dureté et adhérence.
- Applicable sur supports alcalins.
- Imperméable.
- Résistant à la moisissure. Evite l'apparition de tâches de champignons et d'algues.
- Résistant aux intempéries.
- Aspect lisse mat.
- Protection face à l'humidité.
- Application facile au pinceau, haut recouvrement et bon rendement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant: Acrylique 100 %.

Pigments: Dioxyde de titane et extendeurs diluants sélectionnés.

Aspect: Mat.
Bases disponibles: P, D, TR
Diluant: Eau.

Extrait sec en poids: 58 ± 3 % en fonction de la couleur.

Densité: 1,38 – 1.48 g/ml.
Résistance au frotttement humide : Type II (UNE 48243).
Classification C.O.V. (2010): Maximum 40 g/l.
Séchage: 30-60 minutes.
Délai de recouvrement: Minimum 4-6 heures.

Rendement théorique : 10-12 m²/l et par couche. En fonction de l'absorption de

la surface et la couleur

Conditionnement: 0.750 L, 4 L et 14 L

FICHE TECHNIQUE



BASE FAÇADES

ACRYLIQUES 100% - BASE EAU

PEINTURE POLYMERE EXTRA-MAT SPÉCIALE FAÇADES

APPLICATION

Sur surfaces neuves de matériaux de construction, vérifier qu'ils sont en bon état, nettoyer la surface pour éliminer les restes de poussière, graisse, saletés en général et appliquer la première couche diluée entre 10-15% avec de l'eau, bien qu'il soit recommandé pour consolider la surface ou unifier l'absorption d'utiliser un fixateur acrylique comme notre FIXATEUR pour obtenir un meilleur résultat.

Sur des surfaces déjà peintes, si la peinture est en mauvais état, il faudra l'éliminer ou s'il s'agit de détrempe, procéder comme dans le cas d'une surface neuve. Si elle a une bonne adhérence, la poncer délicatement pour lisser et éliminer la poussière avant de peindre.

En cas d'efflorescence ou salpêtre, traiter avec un liquide neutralisant ou avec une solution d'acide chlorhydrique diluée à 10 % et rincer abondamment avec de l'eau et laisser sécher. En cas de contamination par moisissure, champignon, algues ou autres éléments, appliquer une solution d'eau et eau de javel ou eau-forte à 10% sur la surface, laisser agir 15-20 minutes. Ensuite, rincer profondément à l'eau et laisser sécher complètement avant d'appliquer la peinture. Procéder comme sur surfaces neuves ou déjà peintes.

Pour la peinture d'autres surfaces non mentionnées dans la présente fiche technique, contacter notre Service Technique.

Mode d'emploi:

Bien agiter le contenu du flacon pour homogénéiser parfaitement le produit. Appliquer toujours sur surfaces totalement durcies (plus de 28 jours), assainies, propres, sèches, sans poussière ni cires ni graisses etc. Elle peut s'appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour application au pinceau et rouleau, passer une première couche diluée à 10-15% avec de l'eau et les couches suivantes légèrement plus diluées. Pour application au pistolet, diluer entre 5-10%. Ne jamais appliquer en-dessous de 5°C ni au-dessus de 35°C.

OBSERVATIONS

Les caractéristiques du produit s'obtiennent une fois complètement sec et réticulé, et appliqué sur les supports spécifiés. La consommation est théorique et dépend de l'état du support. La consommation réelle devra être déterminée pour chaque travail en particulier par des essais représentatifs.

Les données indiquées ici sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoires et dans leur usage pratique en circonstances concrètes par jugements subjectifs.

En raison de l'impossibilité d'établir une description adaptée à chaque nature et état de chaque surface, il est impossible de garantir la possibilité de reproduction dans chaque cas concret.

Ni le fabriquant ni le vendeur n'assument, sauf accord spécifique par écrit, aucune responsabilité dérivée de l'utilisation de nos produits, pour les résultats, préjudices, etc., qu'ils pourraient présenter en application réalisées conformément à nos recommandations, étant donné qu'elles sont hors de contrôle de l'entreprise.

STABILITÉ ET CONSERVATION AU STOCKAGE

Conserver l'emballage bien fermé, à l'intérieur, et à une température comprise entre 5 et 30 °C. La durée de vie utile du produit dans son conditionnement original et sans avoir été ouvert est d'un an.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Aucune mesure de sécurité spécifique, n'est nécessaire sauf les mesures habituelles, étant donné qu'il s'agit d'un produit à base d'eau. Ne pas avaler le produit. Conserver les pots ouverts hors de la portée des enfants. Assurer une bonne aération en cas d'application en intérieur. Pour plus d'informations, consulter fiche de sécurité du produit.

PINTURAS IRIS COLOR, S.L −CIF: B02485654 − POL. IND. "EL SALVADOR II" CALLE X, №16 02630-LA RODA (ALBACETE) − APDO. CORREOS 88 - TL: 967 11 42 72 − FAX: 967 44 06 78 E-mail: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com − Web: pinturasiriscolor.es



FICHE TECHNIQUE

BASE FAÇADES

ACRYLIQUES 100% - BASE EAU

PEINTURE POLYMERE EXTRA-MAT SPÉCIALE FAÇADES

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiée sans préavis.

RÉVISION 04/04/2024