FICHE TECHNIQUE

# ENDUIT RUGUEUX

## Enduit pierreux rugueux pour façades

**DESCRIPTION**

Enduit pierreux acrylique mat rugueux à excellent pouvoir couvrant, pour utilisation principalement en extérieurs. Résistant aux intempéries et aux rayons U.V..

**USAGES RECOMMANDÉS**

Enduit rugueux pour tout type de surfaces du bâtiment (plâtre, ciment, ciment-amiante, etc.), qui, en raison de sa grande résistance à l'alcalinité, est spécialement indiqué pour la peinture et protection de façades, restauration, décoration intérieure et extérieure et tous supports du bâtiment. Il est spécialement recommandé pour dissimuler les imperfections du support.

**PROPRIÉTÉS**

- Couleurs inaltérables par l'action du soleil.
- Grande résistance, dureté et adhérence.
- Imperméable à l'eau de pluie et transpirante à la vapeur d'eau.
- Extraordinaire résistance au frottement humide à partir de 7 jours après son application.
- Résistante aux intempéries et au vieillissement.
- Résistant à l'alcalinité du support.
- Protection face à l'humidité
- Facile application au pinceau, haut recouvrement et bon rendement.
- Rétraction minimale au séchage.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Couvre les petites imperfections du support.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

| | |
|---|---|
| Liant: | Copolymères acryliques en dispersion aqueuse. |
| Pigments: | Pigments inorganiques et silices de différente granulométrie. |
| Aspect: | Mat. |
| Diluant: | Eau. |
| Extrait sec en poids: | 80 ± 2% |
| Densité: | 1,90 ± 0,05 g/cc. |
| Classification C.O.V. (2010): | Maximum 40 g/l. |
| Couleur: | Blanc. |
| Séchage: | 60 minutes à 20º C. |
| Délai de recouvrement: | Minimum 6 heures. |
| Rendement théorique : | 1,2 m²/kg et par couche. En fonction de l'irrégularité de la surface. |
| Conditionnement: | 4 et 14 litres. |

PINTURAS IRIS COLOR, S.L.-CIF: B02485654 – POL. IND. EL SALVADOR AVDA.III NAVE 14-15
02630-LA RODA (ALBACETE) – APDO. CORREOS 88 – TL: 967 11 42 72 – FAX: 967 44 06 78
E-mail: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com – Web: pinturasiriscolor.es

FICHE TECHNIQUE

# ENDUIT RUGUEUX

**Enduit pierreux rugueux pour façades**

## APPLICATION

**Préparation de la Surface:**

Sur surfaces neuves de matériaux de construction, vérifier qu'ils sont en bon état, nettoyer la surface pour éliminer les restes de poussière, graisse, saletés en général. On recommande d'appliquer une première couche pour consolider la surface ou unifier l'absorption, utiliser un fixateur acrylique comme notre FIXATEUR pour obtenir un meilleur résultat.

Sur des surfaces déjà peintes, si la peinture est en mauvais état, il faudra l'éliminer ou s'il s'agit de détrempe, procéder comme dans le cas d'une surface neuve. Si elle a une bonne adhérence, la poncer délicatement pour lisser et éliminer la poussière avant de peindre.

En cas d'efflorescence ou salpêtre, traiter avec un liquide neutralisant ou avec une solution d'acide chlorhydrique diluée à 10%, rincer à l'eau abondamment et laisser sécher avant de peindre.

En cas de contamination par moisissure, champignon, algues ou autres éléments, appliquer une solution d'eau et eau de javel ou eau-forte à 10% sur la surface, laisser agir 15-20 minutes. Ensuite, rincer profondément à l'eau et laisser sécher complètement avant d'appliquer la peinture. Procéder comme sur surfaces neuves ou déjà peintes.

Pour la peinture d'autres surfaces non mentionnées dans la présente fiche technique, contacter notre Service Technique.

**Mode d'emploi:**

Bien agiter le contenu du flacon pour homogénéiser parfaitement le produit. Appliquer toujours sur surfaces assainies, propres, sèches, sans poussière ni cires ni graisses etc. Elle peut s'appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour application au pinceau et rouleau, passer une première couche diluée à 20-30% avec de l'eau et une seconde couche légèrement plus diluée. Pour application au pistolet, diluer le moins possible.

Ne jamais appliquer en-dessous de 5ºC ni au-dessus de 35ºC.

## OBSERVATIONS

Les caractéristiques du produit s'obtiennent une fois complètement sec et réticulé, et appliqué sur les supports spécifiés.

La consommation est théorique et dépend de l'état du support. La consommation réelle devra être déterminée pour chaque travail en particulier par des essais représentatifs.

Les données indiquées ici sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoires et dans leur usage pratique en circonstances concrètes par jugements subjectifs.

En raison de l'impossibilité d'établir une description adaptée à chaque nature et état de chaque surface, il est impossible de garantir la possibilité de reproduction dans chaque cas concret.

Ni le fabriquant ni le vendeur n'assument, sauf accord spécifique par écrit, aucune responsabilité dérivée de l'utilisation de nos produits, pour les résultats, préjudices, etc., qu'ils pourraient présenter en application réalisées conformément à nos recommandations, étant donné qu'elles sont hors de contrôle de l'entreprise.

## STABILITÉ ET CONSERVATION AU STOCKAGE

Conserver l'emballage bien fermé, à l'intérieur, et à une température comprise entre 5 et 30 ºC.

La durée de vie utile du produit dans son conditionnement original et sans avoir été ouvert est d'un an.

## SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Aucune mesure de sécurité spécifique, n'est nécessaire sauf les mesures habituelles, étant donné qu'il s'agit d'un produit à base d'eau. Ne pas avaler le produit. Conserver les pots ouverts hors de la portée des enfants. Assurer une bonne aération en cas d'application en intérieur. Pour plus d'informations, consulter fiche de sécurité du produit.



PINTURAS IRIS COLOR, S.L.-CIF: B02485654 – POL. IND. EL SALVADOR AVDA.III NAVE 14-15
02630-LA RODA (ALBACETE) – APDO. CORREOS 88 – TL: 967 11 42 72 – FAX: 967 44 06 78
E-mail: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com – Web: pinturasiriscolor.es