FICHE TECHNIQUE

IMPERMÉABILISANTE SPÉCIALE

Imperméabilisante élastique spéciale

DESCRIPTION

Imperméabilisante à élasticité maximale, à base de caoutchouc liquide synthétique à l'eau.

USAGES RECOMMANDÉS

Comme imperméabilisant protecteur de couche épaisse pour béton, mortiers, ciment, ciment-amiante, etc. Grâce à sa grande élasticité, elle est indiquée pour éliminer et imperméabiliser les sols, terrasses, ponts, toitures, etc. et toutes les zones extérieures pendant une longue période en raison de sa haute résistance à l'extérieur. C'est une protection très conseillée pour toutes les zones qui présentent des problèmes d'infiltrations d'eau et humidités. Idéal pour la protection de paramètres comme les brèches et fissures car elle pénètre et couvre des fissures de jusqu'à 1mm.

PROPRIÉTÉS

- Grande résistance, dureté et adhérence.
- Application sur supports alcalins.
- Excellente imperméabilité.
- Résistante aux intempéries.
- Grande élasticité et flexibilité.
- Protection face à l'humidité.
- Facile application au pinceau, haut recouvrement et bon rendement.
- Rétraction minimale au séchage.
- Couvre des fissures de jusqu'à 1mm.
- Protection face à la carbonatation.
- Couche épaisse
- Grande résistance à l'eau de pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Polymère acrylique en dispersion aqueuse.
Pigments:	Pigments inorganiques et extendeurs diluants sélectionnés.
Aspect:	Satiné.
Diluant:	Eau.
Extrait sec en poids:	66 ± 3%
Densité:	1,44 ± 0,05 g/cc.
Classification C.O.V. (2010):	Maximum 140 g/l.
Couleur:	Blanc et rouge.
Séchage:	6-8 heures à 20º C.
Elasticité :	Minimum 300% environ par épaisseurs de 2mm.
Délai de recouvrement:	Minimum 24 heures.
Rendement théorique :	1 m²/l et par couche pour une épaisseur de 500 microns. En fonction de l'irrégularité et absorption de la surface.
Epaisseur recommandée :	Minimum 1mm et maximum 2mm. Appliquer en plusieurs couches.
Conditionnement:	0.750, 4 et 14 litres.

PINTURAS IRIS COLOR, S.L.-CIF: B02485654 – POL. IND. EL SALVADOR AVDA.III NAVE 14-15
02630-LA RODA (ALBACETE) – APDO. CORREOS 88 – TL: 967 11 42 72 – FAX: 967 44 06 78
E-mail: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com – Web: pinturasiriscolor.es

FICHE TECHNIQUE

IMPERMÉABILISANTE SPÉCIALE

Imperméabilisante élastique spéciale

APPLICATION

Préparation de la Surface:

Sur surfaces neuves de matériaux de construction, vérifier qu'ils sont en bon état, nettoyer la surface pour éliminer les restes de poussière, graisse, saletés en général et appliquer la première couche diluée entre 20-30% avec de l'eau, bien qu'il soit recommandé pour consolider la surface ou unifier l'absorption d'utiliser un fixateur acrylique comme notre FIXATEUR pour obtenir un meilleur résultat.

Sur des surfaces déjà peintes, si la peinture est en mauvais état, il faudra l'éliminer ou s'il s'agit de détrempe, procéder comme dans le cas d'une surface neuve. Si elle a une bonne adhérence, la poncer délicatement pour lisser et éliminer la poussière avant de peindre.

En cas d'efflorescence ou salpêtre, traiter avec un liquide neutralisant ou avec une solution d'acide chlorhydrique diluée à 10%, rincer à l'eau abondamment et laisser sécher avant de peindre.

En cas de contamination par moisissure, champignon, algues ou autres éléments, appliquer une solution d'eau et eau de javel ou eau-forte à 10% sur la surface, laisser agir 15-20 minutes. Ensuite, rincer profondément à l'eau et laisser sécher complètement avant d'appliquer la peinture. Procéder comme sur surfaces neuves ou déjà peintes.

Pour la peinture d'autres surfaces non mentionnées dans la présente fiche technique, contacter notre Service Technique.

Mode d'emploi:

Bien agiter le contenu du flacon pour homogénéiser parfaitement le produit. Appliquer toujours sur surfaces assainies, propres, sèches, sans poussière ni cires ni graisses etc. Elle peut s'appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour application au pinceau et rouleau, passer une première couche diluée à 20-30% avec de l'eau et une seconde couche légèrement plus diluée. Pour application au pistolet, diluer entre 5-10%.

Ne jamais appliquer en-dessous de 5ºC ni au-dessus de 35ºC ni en couches supérieures à 1kg/m² par couche.

OBSERVATIONS

Les caractéristiques du produit s'obtiennent une fois complètement sec et réticulé, et appliqué sur les supports spécifiés.

La consommation est théorique et dépend de l'état du support. La consommation réelle devra être déterminée pour chaque travail en particulier par des essais représentatifs.

Les données indiquées ici sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoires et dans leur usage pratique en circonstances concrètes par jugements subjectifs.

En raison de l'impossibilité d'établir une description adaptée à chaque nature et état de chaque surface, il est impossible de garantir la possibilité de reproduction dans chaque cas concret.

Ni le fabriquant ni le vendeur n'assument, sauf accord spécifique par écrit, aucune responsabilité dérivée de l'utilisation de nos produits, pour les résultats, préjudices, etc., qu'ils pourraient présenter en application réalisées conformément à nos recommandations, étant donné qu'elles sont hors de contrôle de l'entreprise.

STABILITÉ ET CONSERVATION AU STOCKAGE

Conserver l'emballage bien fermé, à l'intérieur, et à une température comprise entre 5 et 30 ºC.

La durée de vie utile du produit dans son conditionnement original et sans avoir été ouvert est d'un an.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Aucune mesure de sécurité spécifique, n'est nécessaire sauf les mesures habituelles, étant donné qu'il s'agit d'un produit à base d'eau. Ne pas avaler le produit. Conserver les pots ouverts hors de la portée des enfants. Assurer une bonne aération en cas d'application en intérieur. Pour plus d'informations, consulter fiche de sécurité du produit.

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiée sans préavis. **RÉVISION** 03/01/2022

PINTURAS IRIS COLOR, S.L.-CIF: B02485654 – POL. IND. EL SALVADOR AVDA.III NAVE 14-15
02630-LA RODA (ALBACETE) – APDO. CORREOS 88 – TL: 967 11 42 72 – FAX: 967 44 06 78
E-mail: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com – Web: pinturasiriscolor.es