



# FICHE TECHNIQUE

## ENDUIT LISSE SPÉCIAL

### COULEURS

Enduit lisse en couleurs pour façades

#### **DESCRIPTION**

Enduit acrylique mat lisse en couleurs, avec un excellent pouvoir couvrant et utilisation principalement en extérieur, qui évite l'apparition de la moisissure. Résistant aux intempéries et aux rayons U.V..

#### **USAGES RECOMMANDÉS**

Enduit lisse pour tout type de surfaces du bâtiment (plâtre, ciment, ciment-amiante, etc.), qui, en raison de sa grande résistance à l'alcalinité et pénétration, est spécialement indiqué pour la peinture de façades, restauration, décoration intérieure et extérieure, plaques de carton-plâtre et tous supports du bâtiment. Grâce à sa finition lisse, il peut aussi être utilisé pour la décoration de murs intérieurs de chambres, bureaux, sous-sols, caves, etc.

#### **PROPRIÉTÉS**

- Couleurs résistantes en extérieur.
- Grande résistance, dureté et adhérence.
- Imperméable à l'eau de pluie et transpirante à la vapeur d'eau.
- Résistant à la moisissure. Évite l'apparition de champignons et d'algues.
- Extraordinaire résistance au frottement humide à partir de 7 jours après son application.
- Résistante aux intempéries et au vieillissement.
- Résistant à l'alcalinité du support.
- Protection face à l'humidité
- Facile application au pinceau, haut recouvrement et bon rendement.
- Rétraction minimale au séchage.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Couvre les petites imperfections du support.

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Liant:                        | Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.  |
| Pigments:                     | Pigments inorganiques et extendeurs diluants sélectionnés.                                       |
| Aspect:                       | Mat.   |
| Diluant:                      | Eau.   |
| Extrait sec en poids:         | 62 ± 2%  |
| Densité:                      | 1,50 ± 0,05 g/cc.  |
| Classification C.O.V. (2010): | Maximum 40 g/l.  |
| Couleur:                      | Carte de couleurs PAINTEX. Autres couleurs consulter.  |
| Séchage:                      | 60 minutes à 20° C.  |
| Délai de recouvrement:        | Minimum 8 heures.  |
| Rendement théorique :         | 8-10 m <sup>2</sup> /l et par couche. En fonction de l'irrégularité et absorption de la surface. |
| Conditionnement:              | 4 et 14 litres.  |



# FICHE TECHNIQUE

## ENDUIT LISSE SPÉCIAL

### COULEURS

Enduit lisse en couleurs pour façades

#### **APPLICATION**

##### **Préparation de la Surface:**

Sur surfaces neuves de matériaux de construction, vérifier qu'ils sont en bon état, nettoyer la surface pour éliminer les restes de poussière, graisse, saletés en général et appliquer la première couche diluée entre 10-15% avec de l'eau, bien qu'il soit recommandé pour consolider la surface ou unifier l'absorption d'utiliser un fixateur acrylique comme notre FIXATEUR pour obtenir un meilleur résultat.

Sur des surfaces déjà peintes, si la peinture est en mauvais état, il faudra l'éliminer ou s'il s'agit de détrempe, procéder comme dans le cas d'une surface neuve. Si elle a une bonne adhérence, la poncer délicatement pour lisser et éliminer la poussière avant de peindre.

En cas d'efflorescence ou salpêtre, traiter avec un liquide neutralisant ou avec une solution d'acide chlorhydrique diluée à 10%, rincer à l'eau abondamment et laisser sécher avant de peindre.

En cas de contamination par moisissure, champignon, algues ou autres éléments, appliquer une solution d'eau et eau de javel ou eau-forte à 10% sur la surface, laisser agir 15-20 minutes. Ensuite, rincer profondément à l'eau et laisser sécher complètement avant d'appliquer la peinture. Procéder comme sur surfaces neuves ou déjà peintes.

Pour la peinture d'autres surfaces non mentionnées dans la présente fiche technique, contacter notre Service Technique.

##### **Mode d'emploi:**

Bien agiter le contenu du flacon pour homogénéiser parfaitement le produit. Appliquer toujours sur surfaces assainies, propres, sèches, sans poussière ni cires ni graisses etc. Elle peut s'appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour application au pinceau et rouleau, passer une première couche diluée à 10-15% avec de l'eau et une seconde couche légèrement plus diluée. Pour application au pistolet, diluer entre 5-10%.

Ne jamais appliquer en-dessous de 5°C ni au-dessus de 35°C.

#### **OBSERVATIONS**

Les caractéristiques du produit s'obtiennent une fois complètement sec et réticulé, et appliqué sur les supports spécifiés. La consommation est théorique et dépend de l'état du support. La consommation réelle devra être déterminée pour chaque travail en particulier par des essais représentatifs.

Les données indiquées ici sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoires et dans leur usage pratique en circonstances concrètes par jugements subjectifs.

En raison de l'impossibilité d'établir une description adaptée à chaque nature et état de chaque surface, il est impossible de garantir la possibilité de reproduction dans chaque cas concret.

Ni le fabricant ni le vendeur n'assument, sauf accord spécifique par écrit, aucune responsabilité dérivée de l'utilisation de nos produits, pour les résultats, préjudices, etc., qu'ils pourraient présenter en application réalisées conformément à nos recommandations, étant donné qu'elles sont hors de contrôle de l'entreprise.

#### **STABILITÉ ET CONSERVATION AU STOCKAGE**

Conserver l'emballage bien fermé, à l'intérieur, et à une température comprise entre 5 et 30 °C.



# FICHE TECHNIQUE

## ENDUIT LISSE SPÉCIAL

### COULEURS

#### Enduit lisse en couleurs pour façades

La durée de vie utile du produit dans son conditionnement original et sans avoir été ouvert est deux ans.

#### **SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT**

Aucune mesure de sécurité spécifique, n'est nécessaire sauf les mesures habituelles, étant donné qu'il s'agit d'un produit à base d'eau. Ne pas avaler le produit. Conserver les pots ouverts hors de la portée des enfants. Assurer une bonne aération en cas d'application en intérieur. Pour plus d'informations, consulter fiche de sécurité du produit.

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiée sans préavis. **RÉVISION 04/04/2024**