



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua de excelente calidad para suelos y pistas deportivas tanto en interior como exterior.

USOS RECOMENDADOS

Pintura adecuada para el pintado de pavimentos de cemento, hormigón y aglomerados asfálticos, debido a su alta adherencia y gran resistencia a la intemperie está especialmente indicada para el pintado de canchas de tenis, frontones, pistas de pádel, polideportivos cubiertos y descubiertos.

Se utiliza como capa protectora y decorativa en pavimentos y paramentos verticales de pistas deportivas que han de estar expuestas a la acción de la naturaleza, conservando sus propiedades iniciales.

Ideal como pintura antipolvo para el pintado de garajes, almacenes, naves industriales, patios, terrazas, etc., donde las exigencias al desgaste, abrasión, ambientes agresivos sean mínimas.

Para el pintado de pavimentos donde el factor económico sea de gran importancia.

PROPIEDADES

- . Gran resistencia, dureza, flexibilidad y adherencia.
- . Resistente a la intemperie, roces, lavado y a la alcalinidad del cemento.
- . Excelente acción impermeabilizante.
- . Elevada lavabilidad y resistencia al frote húmedo después de 7 días de su aplicación.
- . Excelente cubrición.
- . Aspecto y tacto sedoso.
- . Protección frente a la humedad.
- . Buena brochabilidad, cubrición y rendimiento.
- . Mínima retracción en su secado.
- . Resistente a la acción de los rayos solares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo:	Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmentos:	Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Aspecto:	Mate sedoso.
Diluyente:	Agua.
Sólidos en peso:	62 ± 5 % según color.
Peso Específico:	1,45 ± 0,05 g/ml
Resistencia al frote en húmedo:	Tipo II (UNE 48243)
COV (2010):	Máximo 40 g/l
Color:	Blanco.
Secado:	30-60 minutos a 20°C.
Repintado:	Mínimo 6 horas.
Rendimiento Teórico:	8-10 m ² /l y mano. Depende de la superficie.
Envasado:	4 L y 14 L.



APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Sobre mortero, hormigón, si la superficie es nueva, se debe esperar como mínimo 28 días para asegurar el total fraguado del hormigón o cemento. El soporte debe prepararse mecánicamente mediante un equipo de lijado o similar para eliminar la lechada superficial y adquirir una superficie de poro abierto. Aplicar una primera capa diluida como mínimo entre un 15-20% con agua, aunque es recomendable para consolidar la superficie o unificar la absorción utilizar un fijador acrílico como nuestro FIJADOR para obtener un mejor resultado. Sobre superficies ya pintadas, si la pintura está en mal estado habrá que eliminarla. Si tiene buena adherencia, lijarla suavemente para matizar y eliminar el polvo antes de pintar.

En caso de eflorescencias o salitre, tratar con algún líquido neutralizante o con una solución de ácido clorhídrico al 10% en agua, aclarar con abundante agua y dejar secar antes de pintar.

En caso de contaminación por moho, hongos, algas u otros elementos, aplicar una solución de agua y lejía o sal fuman al 10% sobre la superficie, dejar actuar de 15-20 minutos. A continuación aclarar profundamente con agua y dejar secar completamente antes de aplicar la pintura. Proceder como en superficies nuevas o ya pintadas.

Para el pintado de otras superficies no contempladas en la presente ficha técnica, contactar con nuestro Departamento Técnico.

Modo de empleo:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar perfectamente el producto. Aplicar siempre sobre superficies saneadas, limpias, secas, libres de polvo, ceras, grasas, etc. y con poro abierto. Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Para aplicación con brocha y rodillo dar una primera mano diluida entre un 10-15% con agua y una segunda rebajada ligeramente. Para aplicación a pistola diluir entre un 5-10%.

No aplicar nunca por debajo de 5°C ni superior a 35°C.

OBSERVACIONES

Las características del producto se obtienen una vez seco y reticulado completamente, así como aplicado sobre los soportes especificados

El consumo es teórico y depende del estado del soporte. El consumo real deberá ser determinado para cada obra en particular mediante ensayos representativos.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en su uso práctico en circunstancias concretas mediante juicios subjetivos.

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de cada superficie, nos es imposible garantizar la total reproductividad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del control de la compañía.

ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE

Conservar el envase bien cerrado, bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.

La vida útil del producto en su envase original y sin abrir es de un año.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales. No ingerir el producto. Mantener los botes abiertos fuera del alcance de los niños. Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores. Para más información ver ficha de seguridad del producto.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

REVISIÓN: 03/01/2022

PINTURAS IRIS COLOR, S.L –CIF: B02485654 – POL. IND. EL SALVADOR AVDA.III NAVE 14-15
02630-LA RODA (ALBACETE) – APDO. CORREOS 88 – TL: 967 11 42 72 – FAX: 967 44 06 78

E-mail: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com – Web: pinturasiriscolor.es