FICHE TECHNIQUE

PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ

Peinture anti-humidité au dissolvant

DESCRIPTION

Peinture imperméabilisante mate à base de résine acrylique en dissolvants désodorisés.

USAGES RECOMMANDÉ

On conseille son application sur murs et plafonds avec des problèmes d'humidités. Comme peinture imperméabilisante sur matériaux de construction comme le béton, le ciment, le ciment-amiante, le plâtre, le carton-plâtre, la pierre, la brique, etc., en empêchant le passage de l'humidité due aux infiltrations, pluies, capillarités, mais en permettant que la surface transpire. En raison de ses dissolvants désodorisés, elle n'a pratiquement pas d'odeur, c'est pour cela qu'elle est conseillée pour être utilisée dans des lieux fermés ou peu aérés, dans lesquels on a besoin d'une occupation immédiate du local comme les bars, restaurants, cuisines, salles de bains, écoles, hôpitaux, banques, sous-sols, etc.

On la recommande comme préparation isolante de surfaces poreuses, humides, avec des problèmes d'humidité tant en intérieur qu'en extérieur dans les garages, sous-sols, cours intérieures, salles de bains, murs, escaliers, fosses d'ascenseurs, plinthes de façades, etc.

PROPRIÉTÉS

- Grande adhérence même lorsque la surface n'est pas complètement sèche (humide).
- Excellent pouvoir isolant anti-tâches d'humidité.
- Séchage rapide et durcissement en profondeur.
- Microporeuse. Permet la diffusion de la vapeur d'eau.
- Evite l'apparition de tâches de moisissure et de vert-de-gris.
- Hautement lavable et facile à nettoyer.
- Sèche à basses températures.
- Grande blancheur et grand pouvoir couvrant.
- Presque sans odeur.
- Agit comme barrière contre l'humidité. Transpirante.
- Ne jaunit pas.
- Excellente résistance aux alcalis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	Résines acryliques en dissolvants désodorisés.
Pigments :	Dioxyde de titane et extendeurs diluants sélectionnés.
Aspect:	Mat.
Diluant:	Dissolvant sans odeur.
Densité:	1,35 ± 0,05 gr/cc.
Classification C.O.V. (2010):	Maximum 350 g/l.
Couleur:	Blanc.
Épaisseur minimum recommandée :	50-60 microns secs.
Séchage:	2 heures à 20ºC.
Délai de recouvrement:	Minimum 12 heures.
Rendement théorique :	6-8 m²/l par couche de 50 microns secs et en fonction du support.
Conditionnement:	750 ml et 4 litres.

PINTURAS IRIS COLOR, S.L.-CIF: B02485654 – POL. IND. EL SALVADOR AVDA.III NAVE 14-15
02630-LA RODA (ALBACETE) – APDO. CORREOS 88 – TL: 967 11 42 72 – FAX: 967 44 06 78
E-mail: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com – Web: pinturasiriscolor.es

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ

Peinture anti-humidité au dissolvant

APPLICATION

Préparation de la Surface:

Sur surfaces neuves en plâtre, carton-plâtre, ciment, béton, etc, nettoyer la surface pour éliminer les restes de poussières, graisse et saletés en général et appliquer une première couche diluée entre 15-20% avec du dissolvant.

Sur surfaces déjà peintes, si la peinture est en mauvais état, il faudra l'éliminer, boucher les crevasses et assainir la surface. Ensuite, il faudra procéder comme dans le cas d'une surface neuve. Sur surfaces sur lesquelles on a déjà appliqué une peinture satinée, il faudra homogénéiser avec du papier de verre à grain fin.

Dans tous les cas, la surface devra être propre, sans poussière, ni graisse ni moisissure, etc..

Pour la peinture d'autres surfaces non mentionnées dans la présente fiche technique, contacter notre Service Technique.

Mode d'emploi:

Bien agiter le contenu du flacon pour homogénéiser parfaitement le produit. Toujours appliquer sur des surfaces assainies, propres, sèches, sans poussière, sans cire, sans graisse, etc. appliquer de manière uniforme en couche abondante et sans repasser excessivement. Elle peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour une application au pinceau ou au rouleau, s'il est nécessaire de diluer, employer le moins de dissolvant possible. Pour une application au pistolet, diluer entre 5-10%. Appliquer une ou deux couches pour obtenir une meilleure isolation.

Ne jamais appliquer en-dessous de 5ºC ni au-dessus de 35ºC.

OBSERVATIONS

Les caractéristiques du produit s'obtiennent une fois complètement sec et réticulé, et appliqué sur les supports spécifiés.

La consommation est théorique et dépend de l'état du support. La consommation réelle devra être déterminée pour chaque travail en particulier par des essais représentatifs.

Les données indiquées ici sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoires et dans leur usage pratique en circonstances concrètes par jugements subjectifs.

En raison de l'impossibilité d'établir une description adaptée à chaque nature et état de chaque surface, il est impossible de garantir la possibilité de reproduction dans chaque cas concret.

Ni le fabriquant ni le vendeur n'assument, sauf accord spécifique par écrit, aucune responsabilité dérivée de l'utilisation de nos produits, pour les résultats, préjudices, etc., qu'ils pourraient présenter en application réalisées conformément à nos recommandations, étant donné qu'elles sont hors de contrôle de l'entreprise.

STABILITÉ ET CONSERVATION AU STOCKAGE

Conserver l'emballage bien fermé, à l'intérieur, et à une température comprise entre 5 et 30 ºC.

La durée de vie utile du produit dans son conditionnement original et sans avoir été ouvert est d'un an.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Il faut prendre des mesures de sécurité spéciales dans la mesure où il s'agit d'un produit à base de dissolvant. Produit inflammable. Ne pas avaler le produit. Conserver les pots ouverts hors de la portée des enfants. Assurer une bonne aération en cas d'application en intérieur. Pour plus d'informations, consulter fiche de sécurité du produit.

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiée sans préavis. **RÉVISION** 03/01/2022

PINTURAS IRIS COLOR, S.L.-CIF: B02485654 – POL. IND. EL SALVADOR AVDA.III NAVE 14-15
02630-LA RODA (ALBACETE) – APDO. CORREOS 88 – TL: 967 11 42 72 – FAX: 967 44 06 78
E-mail: pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com – Web: pinturasiriscolor.es